

## TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert

### Produktbeskrivelse

#### Type

Klassisk oljelakk for tre og parkettgulv.

#### Egenskaper og fordeler

Gir en vakker lød og glans. Tåler harde belastninger. Lett å påføre. Gir et lyst og vakkert resultat. Lakken inneholder aktivt lysfilter som hemmer gulning av treverket og motvirker nedbrytning av lakkfilmen.

**TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert** er meget ripefast og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Lakken er hurtigtørkende og luktsvak. Utendørs står **TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert** godt imot fuktighet og sollys.

#### Bruksområde

Benyttes innendørs og utendørs både på nye, ubehandlede og tidligere lakkerte flater. Spesielt egnet til belastede gulv, trapper, benkeplater og møbler, samt til lakkering av våtrom. Kan benyttes til listverk og dører utendørs.

#### Underlag

Anbefales på tregulv, parkett og kork.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 og 3 L
<b>Brekking</b>	Skal ikke brekkes.
<b>Glansgrad</b>	Silkematt: 18-25 Halvblank: 55-65 Blank: 88-95
<b>Generisk type</b>	Polyuretanforsterket alkyd.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	37 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	0.89
<b>Flammepunkt</b>	39 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før og under arbeidet. God luftsirkulasjon forbedrer tørkeegenskapene.

På tidligere fabrikk-lakkert parkett anbefales det først å sette en oppstrøks prøve for å kontrollere heften til underlaget.

Natemasse i skipsgulv kan påvirke lakkens tørketid. Sett en prøve først.

### Påføringsutstyr/-metoder

Jordan Gulvlakkpensel Perfect eller Jordan Malerull Perfect for jevne flater.

### Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.013–0.017"
Viftevinkel	40–50°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

### Rengjøring av malerverktøy

White spirit

### Tynner

White spirit

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	10 – 12	83 – 100	31 – 37

### Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C.

### Tørketider

Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overlakkingstiden.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Overlakterbar etter	8 t
Bruktørr	10 t
Gjennomherdet	4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Alle underlag skal først renses med **TRESTJERNER Gulvrens**.

Lakkerte og tidligere fabrikk-lakkerte flater mattslipes med slipepapir no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Vær nøye med sliping mellom stavene for å unngå oppsprekking (avflassing). Støvsug og tørk over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut.

### Toppstrøk

Eventuell fiberreisning slipes lett ned med pussepapir nr. 180.

Nytt, ubehandlet tre påføres minimum 3 strøk.

Tidligere lakkerte flater minimum 2 strøk.

Kork og porøse underlag minimum 5 strøk.

For å sikre god vedheft anbefales lett mattsliping mellom strøkene.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

Blank: 45662884, 45662892. Halvblank: 45662903, 45662918. Silkematt: 45662922, 45662937.

NOBBnummer: 24473423 TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert silkematt 10 liter - under utfasing.

### NOBB modul nummer

22531446

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway  
Tel: +47 32 24 43 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.