

FactoryBase



GRUNNING



Vannbasert rullgrunning for sementære utjevningssmasser.

- Sikker og enkel behandling
- Tidseffektivt på grunn av bruk i 2-lagssystem (1x grunning, 1x forsegling)
- Optimert klebing mellom sparkelmasse og lakk
- Kan brukes i systemet med LOBA 2K FactoryStyle og mange sparkelmasser

Bruksområde:

Egnet for foredling av sementære sparkelmasser for bruk-sunderlag som er godkjent av LOBA. Du finner en liste under: www.loba.de/int_en/downloads.



Tekniske data

ART.NR.			
11751	5l	4	128

Fastlegeme	24 ±2%
Viskositet DIN 4	22 ±2s
Lagring og transport	Lagerstabil i 18 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	EU grenseverdi for produktet kat. A/i: 140g/l (2010) Produktet inneholder maks. 51 g/l VOC.

Bearbeidelsehenvisninger

- Utjevningssmassen må være klargjort iht. opplysningene fra produsenten for direkte bruk.
- Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon og andre forurensninger. Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C - +25 °C, gulvtemperatur +15 °C - +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 %, materialtemperatur +18 °C - +25 °C, luft arbeidsrom godt.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATools seisbøtte.
- Påfør materialet nøye.
- For å redusere faren for alt for høyt kildetrykk anbefaler vi at det påføres maks. 2 lag med rull per dag.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Dette produktet er en del av LOBA og Wakol Connected Systems for foredling av sementære sparkelmasser for bruksoverflater. De godkjente kombinasjonene finner du på https://www.loba.de/se_sv/loba-wakol-connected-systems

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

Grunning LOBA lakkvalse mikrofiber 100-120 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

MELLOMSLIPING

Ikke mellomslip grunningen.

TØRKETID

- Kan lakkeres over tidligst etter 3 timer til maks. 24 timer.
- Ved forsinket tørking må du vente på fullstendig tørking.

BRUK:

Forberedelse:

- Egnede, sementære sparkelmasser for bruksunderlag, påføres i henhold til opplysninger fra produsenten. Sparkelmassen skal i prinsippet ikke slipes, fjern ev. innsatser delvis med en skarp klinge.
- Mulige sparkelmasser finner du på listen over godkjente sementære sparkelmasser for bruksunderlag på: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Ta hensyn til den aktuelle tekniske informasjonen fra produsenten av utjevningssmassen.

Applikasjon:

- 1x FactoryBase rulles på.
- Tørking min. 3. Timer, maksimalt 24 timer.
- Rull til slutt på et lag med 2K FactoryStyle iht. teknisk informasjon.

For mer detaljert informasjon må du følge "Anbefaling for oppbygning av sementære sparkelmasser for bruksunderlag | lakkert".

Pleie for verdibevaring:

Detaljerte anbefalinger for rengjøring og pleie finner du i LOBAs pleieanvisninger "Lakkerte sementære utjevningssmasser". Disse generelle og produktspesifikke anbefalingene finnes også på www.loba.de

VIKTIGE HENVISNINGER

Mekanisk bestandighet:

- Motstandsdyktig mot lett slipende eller rullende belastninger.

Væsker:

- Ved en lakkert systemoppbygning handler det om et diffusjonsåpent system.
- Væsker skal fjernes omgående, da det kan oppstå misfarging ved langvarig påvirkning.
- Dersom det oppstår skader på filmen (riper, hull, snitt osv.), kan væsker trenge inn i sparkelmassen uhindret.
- Avhengig av utjevningssmassens eller overflatebeleggets egen farge vil forurensninger vises bedre, f.eks. mørk kaffeflekk på lys utjevningssmasse.

Gå på den ubelagte sparkelmassen kun med skotrekk. Smuss og fuktighet som påvirker sparkelmassen, kan bli synlige etter overflatebehandlingen.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Brannbeskyttelse:

Systemer som danner lag:

For å overholde DIBt-godkjenningen og oppnå brannbeskyttelsesklasse Cfl-s1 iht. DIN EN 14342, tabell 1 kreves det en tørrbeleggtykkelse på maks. 100 µm ved lakk og på maks. 50 µm ved hardvoksoljer.

Systemer som ikke danner film:

For å oppnå brannbeskyttelsesklasse Cfl-s1 iht. DIN EN 14342, tabell 1 må en påføringsmengde på 20 til 60 g/m² overholdes.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, kan forårsake mykning og misfarginger. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra bruksteknikk. Anbefalinger fra produsenten av den utnyttbare sparkelmassen og aktuelle normer skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.

Mer informasjon om temaet "dekorative, mineralske PVC-gulv" finner du i informasjonsbrosjyren fra BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. (den tyske foreningen for edsvorne sakkyndige for rom og utstyr).